

# TECHNICKÝ LIST

## DS - FIX

### NÁZEV:

**DS - FIX jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu**

### VLASTNOSTI:

- Odolný vůči vodě a vlhkosti
- Po vyzrání lze brousit a přetírat
- Odolný běžným chemikáliím
- Extrémně přílnavý na všechny povrchy i k vlhkému podkladu
- Těžce zápalné

### POUŽITÍ:

Vhodný k lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru. Zejména vhodný k lepení polystyrénu, sádkartonu, dřeva, betonu, izolačních materiálů, kamene. Dále k fixaci parapetů. Svými vlastnostmi nahrazuje hřebíky a šrouby.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	polyuretan		
Barva	krémová		
Balení	300ml		
Skupina namáhání	-	D4	dle ČSN EN 204
Hustota	g/m <sup>3</sup>	1,46	
Podíl sušiny	%	95	
Otevřený čas	min	5	při 23°C a 50% vlhkosti, dle EN 204 D4
Doba vytvrzení	hod.	24 - 48	při 23°C a 65% R.H.
Tepelná odolnost	°C	-30 / +80	po vytvrzení
Aplikační teplota	°C	+5/+30	
teplota při skladování	°C	+10 / +20	
Pevnost smyku	MPa	8	EN 204/205 (dřevo/dřevo)
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotě od +5 do +25°C

### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Lepené plochy musejí být čisté, bez prachu, mastnoty a volných částic. Při lepení je nutné, aby jeden z povrchů byl porézní. Pokud tomu tak není, je nutné, aby se na jednom vytvořil tenký vodní film asi 10-20g/m<sup>2</sup> např. vlhkým hadrem nebo rozprašovačem. Následně odříznete kryt závitu a nasadíte aplikační špičku a seříznete na požadovanou šířku lepení. Při lepení velkých ploch seříznete špičku do "V" spáry. Naneste na jednu stranu spoje, lepené plochy k sobě přiložte během otevřeného času lepidla do 5 minut a pevně zafixujte, dokud nedojde k úplnému vytvrzení.

### BEZPEČNOST:

Může vyvolat alergickou kožní reakci, proto zamezte přímému styku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné pomůcky. Může způsobit podráždění dýchacích cest, zajistěte při práci dostatečné odvětrávání. **Uchovejte mimo dosah dětí.**

Showroom:  
K Hrnčířům 136  
149 00 Praha 4 - Šeberov

**DEKORA / STUCK**

Výroba:  
Velehradská 2139  
686 03 Staré Město u Uh. Hradiště

IČO: 29012601, DIČ: Cz2901260, +420 244 461 352, +420 572 581 736,